



RAPTOR TINTABLE



FICHA TÉCNICA

RECUBRIMIENTO DE CAMA Y DE PROTECCIÓN

El recubrimiento de cama y de protección RAPTOR de U-POL RAPTOR es un recubrimiento de poliuretano de 2K que proporciona a las superficies una barrera protectora que puede soportar las situaciones más difíciles. RAPTOR en blanco y negro también están disponibles.

DESCRIPCIÓN

PERSONALIZABLE

¡Tinte RAPTOR para que coincida con CUALQUIER Color, incluso blanco!

DURADERO

Resistente a las manchas y arañaduras.
Protege contra el óxido y la corrosión.

RESISTENTE A LOS UV

Ofrece un alto nivel de resistencia a la decoloración.

IMPERMEABLE

Sellador impermeable que impide la entrada del agua y del óxido.

RESISTENTE

Resistente a muchos productos químicos tales como combustibles, aceites hidráulicos, orina de animales, agua salada y otros.

RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR

Fácil como "Llenar, Mezclar, Aplicar".

Se puede aplicar sobre muchos sustratos con una excelente adherencia.

Fácil de limpiar.

Se puede aplicar con pistola de aplicación U-POL, pistola HVLP, rodillo o pincel.

CERTIFICADOS

- **INFLAMABILIDAD**

RAPTOR ha pasado los tests de inflamabilidad para vehículos a motor de acuerdo con los métodos de prueba FMVSS 302, ISO 3795 & BS AU 169A.

- **ANTIDESLIZAMIENTO**

Cuando se utiliza el aditivo antideslizamiento RAPTOR TRACTION (disponible por separado: RLTR/SM), se crea un acabado que cumple con las normas ASTM E303-93.



RAPTOR TINTABLE



FICHA TÉCNICA

RECUBRIMIENTO DE CAMA Y DE PROTECCIÓN

SUPERFICIES Y PREPARACIÓN

- Superficies**
- Metal Expuesto*
 - Aluminio*
 - Galvanizado*
 - Pintura de Origen
 - Masilla de Poliéster
 - Plástico Rígido*
 - Fibra de Vidrio
 - GRP
 - SMC
 - Cataforesis*
 - Hormigón*
 - Madera*

* Algunos superficies requieren una preparación adicional antes de aplicar RAPTOR. Vea la sección "Preparación de la Superficie" para más detalles



Preparación de la Superficie

Para obtener mejores resultados, una buena preparación es esencial.

1. Retirar cualquier residuo y óxido del sustrato a revestir
2. Limpiar y desengrasar la superficie
3. Lijar la superficie con el papel de lija necesario (ver abajo)
4. Limpiar la superficie de nuevo
5. Para lugares de difícil acceso (tales como las esquinas), primero aplicar una capa de promotor de adherencia, como GRIP#4

* Aluminio, metal expuesto y galvanizado: Lijar el metal expuesto con 80-180 y el Aluminio y Galvanizado con 120-180.

Aplicar un Aparejo de Anclaje U-POL tal como ACID#8.

Grandes áreas de metal expuesto: se requiere un sistema completo de aparejo 2K para una adhesión óptima y resistencia a la corrosión.

* Plástico rígido (ABF, SMC) y fibra de vidrio: lijar con 120-180. Limpiar y desengrasar.

* Plástico flexible (TPO, EPDM y PP): lijar con 180-320. Limpiar y desengrasar. Se requiere un promotor de adhesión y recomendamos U-POL GRIP#4.

***** El polietileno, que a menudo se encuentra en los vehículos todo terreno, es un material complejo que tiene problemas de adhesión con la mayoría de los recubrimientos.**

RAPTOR no se adhiere al polietileno, incluso con el uso de un promotor de adhesión. ***

* Cataforesis EOM: Arañar la superficie con un disco abrasivo grueso, limpiar y desengrasar.

* Madera: RAPTOR se puede aplicar directamente a la madera estable.

* Hormigón: Para mejores resultados, limpiar la superficie y quitar el polvo. El sellado no es obligatorio. Si sella con un sellador de concreto, lijar la superficie antes de aplicar RAPTOR.



RAPTOR TINTABLE



FICHA TÉCNICA

RECUBRIMIENTO DE CAMA Y DE PROTECCIÓN

MEZCLA



Proporción de la Mezcla

Tan simple como esto:
Llenar, Mezclar, Aplicar



	Pistola de Aplicación U-POL	Pistola de Gravedad HVLP
RAPTOR: Endurecedor	3:1	3:1
Tinte	Hasta un 10% dependiendo del color *	Hasta un 10% dependiendo del color *
U-POL SYSTEM 20 Diluyente Rápido de Uretano <i>Use solo Diluyentes de</i>	Listo para usar. No se necesita un diluyente.	Hasta un 15% máximo para reducir la textura y para un 25% más de cobertura*

* La adición del diluyente afectará el COV del producto

- * Para el tinte, se requiere un 5% de color para una buena opacidad. Cuando se tiñe por encima del 5%, se deberá mezclar el producto de la botella en una taza de mezcla adecuada. Para un mejor control del color, agregue el color por peso.
- * Para obtener un mejor rendimiento, use las bolsitas de Colores Raptor. Agregue una bolsita de color (1.5 Fl.Oz / 45ml) por botella de Raptor. Use tijeras para recortar la esquina de la bolsa y añádalo directamente a la base del Raptor Tintable. Mida 8.4Fl.Oz / 250ml de endurecedor Raptor y agréguelo a la base de Raptor Tintable. Vuelva a colocar la tapa y agite durante 2 minutos. Verifique el color antes de aplicar.

Mezcla en Peso

Gramos	Recubrimiento (A)	Endurecedor (B)	Color (5%)
1000g	777g	223g	50g
500g	388g	112g	25g

La vida útil de RAPTOR cuando se activa es de 60 minutos a 68°F (20°C).

El uso de un acelerador, como U-POL Acelerador de Pintura UP0735, es opcional.

Mezclar solo una botella de RAPTOR a la vez. Limpiar la pistola entre cada mezcla. ***

No apriete demasiado la tapa, esto podría romperla.



RAPTOR TINTABLE



FICHA TÉCNICA

RECUBRIMIENTO DE CAMA Y DE PROTECCIÓN

ENDURECEDOR DE ISOCIANATO 2K

- Especialmente formulado para obtener un resultado máximo, cual sea el clima o el tamaño de la reparación.
- El endurecedor RAPTOR no debe usarse solo. Solo se puede usar con recubrimiento RAPTOR.



Vida Útil

12 meses cuando no está abierto. Siempre poner la tapa de nuevo.

Temperatura Almacenamiento

41°F (5°C) - 77°F (25°C)

APLICACIÓN

Pistola de Aplicación U-POL (UP0726 o UP4880)

1. Retirar el tapón de la botella RAPTOR y de la mezcla.
2. Colocar la botella RAPTOR en la Pistola de Aplicación (UP0726) o en la Pistola de Aplicación Profesional U-POL (UP4880).
3. Ajustar la presión del aire a 40-60 PSI.
4. Aplicar en la superficie ya preparada con un movimiento de barrido para llegar a la textura deseada.
5. Si se aplican varias capas, esperar 60 minutos entre cada capa. U-POL recomienda hacer una prueba en un panel para asegurarse de que se logre la textura deseada.

¿Cómo lograr las texturas más comunes con la pistola UP0726?

1. Textura estándar con la pistola Schutz:

- Ø 60 PSI
- Ø Distancia del Objeto: 1.5 foot
- Ø 2 capas con un movimiento de barrido

2. Textura gruesa con la pistola U-POL:

- Ø Mezclar RAPTOR y esperar unos 10 minutos
- Ø 45 PSI
- Ø Distancia del Objeto: 1.5 foot
- Ø 2 capas: 1 con un movimiento de barrido

Otra pasando otra vez sobre la primera capa





RAPTOR TINTABLE



FICHA TÉCNICA

RECUBRIMIENTO DE CAMA Y DE PROTECCIÓN

¿Cómo lograr las texturas más comunes con la pistola HVLP?

3. Textura fina con la Pistola de Gravedad HVLP, 1.6-2.0mm

- Ø Añadir un 15% de diluyente de uretano
- Ø 29 PSI
- Ø Distancia del Objeto: > 0.5 foot
- Ø 2 capas: 1 capa mojada

Otra capa reduciendo la presión y el flujo de material para lograr una niebla fina



4. Textura estándar con la Pistola de Gravedad HVLP, 1.6-2.0mm

- Ø Añadir un 15% de diluyente de uretano
- Ø 29 PSI
- Ø Distancia del Objeto: > 0.5 foot
- Ø 1° y 2° capas mojadas



Las recomendaciones anteriores se basan en nuestra experiencia con RAPTOR y sólo son unos pocos ejemplos de texturas que se pueden alcanzar. U-POL recomienda hacer una prueba en un panel test para asegurar que se obtiene la textura deseada.

RAPTOR al Rodillo

1. Derramar la mezcla RAPTOR en un recipiente apropiado.
 2. Pasar el pincel en las esquinas y lugares de difícil acceso.
 3. Aplicar con un rodillo texturado.
 4. Aplicar al rodillo, lentamente y con una presión media.
- * El espesor de la capa es más fina cuando se aplica RAPTOR al rodillo. Se pueden necesitar capas adicionales. Esperar 60 minutos entre cada capa.

No usar cuando las temperaturas son extremadamente frías o calientes.

La temperatura ideal para aplicar RAPTOR es de 68°F (20°C) con menos de un 60% de humedad.



Capas

Espesor / Micras

Aplicado con la Pistola de Aplicación U-POL (UP0726)

U-POL recomienda aplicar 2 capas medias de RAPTOR.

1 Capa: 230µ (9.0 MILs) 2 Capas: 475µ (18.7 MILs)

Todas las medidas son aproximadas y dependen del método de aplicación. Consulte el documento "Consumo Indicativo" para una variedad de aplicaciones disponibles en www.u-pol.com.



Evaporación / min a 68°F (20°C)

Entre capas

Espera 60 minutos entre capas.

¡IMPORTANTE!

No colocar ningún objeto pesado sobre el sustrato hasta que RAPTOR esté completamente seco.



RAPTOR TINTABLE



FICHA TÉCNICA

RECUBRIMIENTO DE CAMA Y DE PROTECCIÓN



Tiempo de Secado

Seco al tacto a 68°F (20°C) Menos de 1 hora

Curado completo a 68°F (20°C) 5-7 días

- * Un tiempo de evaporación reducido, una capa demasiado espesa y / o temperaturas reducidas cambiarán el tiempo de secado. No deje RAPTOR entrar en contacto con agua durante al menos 72 horas.
- * Temperaturas más elevadas reducen el tiempo de evaporación de los disolventes. Temperaturas más frías o una capa más gruesa aumentará el tiempo de secado.

Cocción

RAPTOR se puede secar bajo cocción durante 30 minutos a 140°F (60°C). Esto acelerará el tiempo de secado inicial. Siempre se recomienda esperar 7 días para un uso normal.

Secado Infrarrojos

No se recomienda el secado por infrarrojos.



Recubrimiento

RAPTOR puede ser repintado con la mayoría de los sistemas de pintura. Para ello, preparar el sustrato siguiendo estas indicaciones:

1. Dejar que RAPTOR se seque durante 24 horas
2. Lijar con papel abrasivo fino
3. Limpiar y desengrasar

Aditivo Antideslizamiento RAPTOR Traction

Referirse al documento etapa por etapa RAPTOR Traction

PROPIEDADES



Informaciones

Punto de Ignición -0.4°F (-18°C)

Contenido de Sólidos Aprox. 57 %

Gravidad Específica Aprox. 9.18 lb/gal US (1120 g/l)

Resistencia Química

- Diésel: ningún efecto
- Gasolina: resistente a las salpicaduras
- Xileno: resistente a las salpicaduras
- Aceite hidráulico: ningún efecto
- NaOH: ningún efecto
- Lejía : ningún efecto
- Alcohol: ningún efecto
- Orina: ningún efecto

Para obtener más información, consulte el documento "ASTM D1308" disponible en www.u-pol.com para la resistencia a los productos químicos de uso doméstico.

Conductividad, Resistencia Eléctrica 10.3 kV/mm (262 V/Mil) ASTM D 149

Resistencia Temperatura -0.4°F a 212°F (-18°C a 100°C)

ALMACENAMIENTO E INFORMACIÓN COV



Vida Útil

2 años a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado.



RAPTOR TINTABLE



FICHA TÉCNICA

RECUBRIMIENTO DE CAMA Y DE PROTECCIÓN



Almacenamiento

RAPTOR debe almacenarse en un lugar fresco y seco, en su embalaje original.

Limpieza del Equipamiento

Limpiar la pistola entre las mezclas. Todo el equipo debe ser limpiado inmediatamente después de su uso con acetona.



Información COV

El límite Europeo para este producto (categoría de producto IIB(e)) listo para usar es de 840g/litro. El contenido de COV de este producto listo para usar es de 479 g/litro.

Kit 4L RAPTOR Tintable - Norma Nacional

Tal como recibido	Reglamentación	293g/l (2.4 lbs/gal)
	Actual	218g/l (1.8 lbs/gal)
Como Aplicado	Reglamentación	389g/l (3.2 lbs/gal)
	Actual	314g/l (2.6 lbs/gal)

Kit 4L RAPTOR Tintable - COV 2.6 VOC

Tal como recibido	Reglamentación	293g/l (2.4 lbs/gal)
	Actual	218g/l (1.8 lbs/gal)
Como Aplicado	Reglamentación	285g/l (2.4 lbs/gal)
	Actual	193g/l (1.6 lbs/gal)

Kit 4L RAPTOR Tintable - COV 1.7

Tal como recibido	Reglamentación	203g/l (1.7 lbs/gal)
	Actual	133g/l (1.1 lbs/gal)
Como Aplicado	Reglamentación	179g/l (1.5 lbs/gal)
	Actual	105g/l (0.9 lbs/gal)



RAPTOR TINTABLE



FICHA TÉCNICA

RECUBRIMIENTO DE CAMA Y DE PROTECCIÓN

PREGUNTAS FRECUENTES

Preparación

- P. ¿Se puede aplicar RAPTOR encima de una capa de base?**
- R.** RAPTOR se puede aplicar encima de una capa de base. Debe estar completamente seca, adecuadamente preparada y lijada antes de aplicar RAPTOR.
- P. ¿Se puede aplicar RAPTOR encima de una capa de polvo?**
- R.** Sí, RAPTOR se puede aplicar sobre una capa de polvo preparada y lijada adecuadamente.
- P. ¿Puedes usar cinta adhesiva para automóviles con RAPTOR?**
- R.** Sí, se puede usar cinta adhesiva automotriz con RAPTOR. Espere entre 15-20 minutos después de aplicar RAPTOR antes de retirar la cinta.

Propiedades Técnicas

- P. ¿Se puede diluir RAPTOR?**
- R.** Sí, RAPTOR se puede diluir hasta en un 15%. Cuando reduzca RAPTOR, use un diluyente a base de uretano.
- P. ¿Cuál es el nivel de brillo de RAPTOR?**
- R.** El nivel de brillo de RAPTOR Negro es de aproximadamente 10 unidades de brillo o un acabado satinado.
- P. ¿Cuál es la dureza de Shore de RAPTOR?**
- R.** El valor Shore D para RAPTOR completamente seco es de 85.
- P. ¿RAPTOR contiene caucho?**
- R.** No, no hay caucho en RAPTOR. RAPTOR es un revestimiento de poliuretano grueso que le proporciona una gran estabilidad a los rayos UV y resistencia al impacto sin el uso de aditivos como el caucho.
- P. ¿RAPTOR es libre de isocianato?**
- R.** No, RAPTOR utiliza un endurecedor de isocianato.
- P. ¿Cuál es la temperatura máxima después de aplicada?**
- R.** La temperatura máxima después de la aplicación es de 185°F.



RAPTOR TINTABLE



FICHA TÉCNICA

RECUBRIMIENTO DE CAMA Y DE PROTECCIÓN

Tinte

P. ¿Con qué se puede teñir RAPTOR?

R. Para obtener mejores resultados, use un tóner de base acrílica a base de disolvente (solicite a su proveedor de pintura que no agregue los binders). NOTA: los tóners de acrílica tienden a tener una alta intensidad de color, por lo que deben usarse con moderación (menos del 10% de tinte por volumen). RAPTOR es compatible con cualquier color a base de uretano, incluidos los colores sólidos acrílicos 2K y las capas de base acrílicas, y puede agregarse hasta un 10% por volumen. RAPTOR no se puede usar con pinturas a base de agua, poliéster o esmalte.

P. No necesito una aplicación brillante. ¿Cómo puedo obtener un acabado mate?

R. Existen agentes de mateado patentados disponibles en los Estados Unidos, para otros productos 2K, que son adecuados para usar con RAPTOR.

P. ¿El color de leche de RAPTOR aclara el color del tinte? ¿Cómo puedo obtener un color brillante?

R. Para obtener la mejor coincidencia de colores, RAPTOR Tintable requiere un color uretano de una sola etapa. Si elige usar una capa de base, pídale a su proveedor de pintura que deje los binders para que la formulación sea de pigmento puro. El color final aparecerá un poco más claro que el color de base. Una vez mezclado, averigüe el color del sistema tintado antes de aplicar y ajuste si es crítico.

P. ¿Cómo se cambia el color después de aplicar un color incorrecto?

R. Si los colores se parecen, vuelva a aplicar con el tono correcto de RAPTOR. Si los colores no están se parecen, retire el RAPTOR original y vuelva a aplicar.



RAPTOR TINTABLE



FICHA TÉCNICA

RECUBRIMIENTO DE CAMA Y DE PROTECCIÓN

CÓDIGOS

Código	Código UP	Descripción	Por Caja
RLT/S4	UP0821	Kit 4L - RAPTOR Tintable	1
RLT/SV4	UP0821V	Kit 4L COV 2.6 - RAPTOR Tintable	1
RLT/S17-4	UP0829	Kit 4L COV 1.7 - RAPTOR Tintable	1
RLT/S1	UP4802	Kit 1L - RAPTOR Tintable	6
RLT/SV1	UP4804	Kit 1L COV 2.6 - RAPTOR Tintable	6
RLT/5	UP4851	Lata 5L NR / COV 2.6 - RAPTOR Tintable	2
RLHV/5	UP4824	Lata 5L COV 2.6 - Endurecedor RAPTOR	2
OWNRLTV/200	UP4871	Barril 200L - RAPTOR Tintable	1
OWNRLT17/200	UP4873	RAPTOR 1.7 VOC Tintable 200L Drum	1
RLTR/SM	UP4800	Bolsa 200g - Antideslizante RAPTOR Traction	20
GUN/1	UP0726	Pistola de Aplicación U-POL	5
UP4880	UP4880	Pistola Profesional Boquilla Ajustable U-POL	6
GRIP/AL	UP0799	Aerosol 450 ml - Promotor de Adherencia GRIP#4	6
ACID/AL	UP0741	Aerosol 450 ml - Imprimación de Anclaje ACID#8	6
ACID/1	UP0776	Lata 1L - Imprimación de Anclaje ACID#8	6
ROC/S	UP0735	Botella 250 ml - Rocket Acelerador Pintura	10



RAPTOR TINTABLE



FICHA TÉCNICA

RECUBRIMIENTO DE CAMA Y DE PROTECCIÓN

IMPORTANTE: SOLO PARA USO PROFESIONAL. Leer instrucciones completas antes de usar.

Este producto contiene materiales peligrosos y siempre se debe usar el equipo de protección personal adecuado. Por favor lea la etiqueta y consulte la ficha de datos de seguridad para obtener instrucciones de manipulación completas e información de protección personal. U- POL se exime de cualquier responsabilidad en el caso de que el usuario no use el equipo de protección personal recomendado. Este texto es sólo para su información y pueden cambiar sin previo aviso. Es la responsabilidad de los compradores asegurar la idoneidad de los productos para su propio uso y comprobar la información está actualizada . La recomendación del uso de nuestros productos y su aplicación en nuestras fichas técnicas están basadas en nuestros conocimientos y experiencia. Estas hojas de datos están disponibles a través de su distribuidor local, o a través de la página web U- POL en www.u-pol.com. U- POL no es responsable de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control y U- POL no es responsable de los daños indirectos o incidentales , incluyendo la pérdida de beneficios.

U-POL US, Inc.

180 Commerce Way
Stockertown, PA 18083
WWW.U-POL.COM

Ventas US

T: 610 746 7081
F: 610 743 8654

sales-us@u-pol.com

Ventas Resto del Mundo

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8492 5999

sales@u-pol.com

Departamento Técnico

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797

technicaldepartment@u-pol.com

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-424-9300